

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ

СОРТАМЕНТ
ГОСТ 8645-68ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР


ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ

Сортамент

Rectangular steel tubes.
RangeГОСТ
8645-68МКС 23.040.10
ОКП 131900, 134400, 135100, 137300

Дата введения 01.01.69

1. Настоящий стандарт распространяется на стальные бесшовные горячекатанные, холоднотянутые и электросварные прямоугольные трубы.
2. Форма и размеры труб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



A	B	s	Площадь сечения, см ²	Масса 1 м, кг	Момент инерции, см ⁴ =		Момент сопротивления, см ³ =		
					I_x	I_y	W_x	W_y	
мм									
15	10	1	0,443	0,348	0,065	0,126	0,131	0,167	
		1,5	0,621	0,488	0,082	0,160	0,164	0,214	
		2	0,771	0,605	0,089	0,179	0,179	0,239	
20	10	1	0,543	0,426	0,086	0,261	0,172	0,261	
		1,5	0,771	0,605	0,109	0,344	0,218	0,344	
		2	0,971	0,762	0,122	0,398	0,245	0,398	
	15	1	0,643	0,505	0,224	0,352	0,298	0,352	
		1,5	0,921	0,723	0,297	0,472	0,397	0,472	
		2	1,17	0,919	0,350	0,561	0,466	0,561	
25	10	2,5	1,39	1,09	0,383	0,620	0,510	0,620	
		1	0,643	0,505	0,106	0,465	0,212	0,372	
		1,5	0,921	0,723	0,137	0,623	0,237	0,499	
		2	0,17	0,919	0,155	0,738	0,310	0,590	
	15	2,5	1,39	1,09	0,163	0,813	0,326	0,650	
		1	0,743	0,583	0,273	0,609	0,364	0,487	
		1,5	1,07	0,841	0,366	0,831	0,488	0,665	
		2	1,37	1,08	0,435	1,003	0,580	0,803	
		2,5	1,64	1,29	0,482	1,130	0,642	0,904	
		10	1	0,743	0,583	0,126	0,749	0,253	0,499
			1,5	1,07	0,841	0,164	1,02	0,328	0,679
			2	1,37	1,08	0,188	1,22	0,375	0,816
2,5	1,64		1,29	0,199	1,37	0,399	0,915		
30	15	3	1,88	1,48	0,201	1,46	0,402	0,977	
		1	0,843	0,661	0,322	0,959	0,429	0,639	
		1,5	1,22	0,959	0,435	1,32	0,580	0,882	
		2	1,57	1,23	0,520	1,62	0,693	1,08	
		2,5	1,89	1,48	0,580	1,85	0,774	1,23	
	20	3	2,18	1,71	0,619	2,01	0,825	1,34	
		1	0,943	0,740	0,623	1,17	0,623	0,780	
		1,5	1,37	1,08	0,858	1,63	0,858	1,08	
		2	1,77	1,39	1,05	2,01	1,05	1,34	
		2,5	2,14	1,68	1,20	2,32	1,20	1,55	
		3	2,48	1,95	1,31	2,56	1,31	1,71	
		35	15	1,5	1,37	1,08	0,503	1,97	0,671
2				1,77	1,39	0,605	2,43	0,807	1,39
2,5	2,14			1,68	0,680	2,80	0,906	1,60	
3	2,48			1,95	0,730	3,09	0,972	1,76	
3,5	2,80			2,20	0,757	3,30	1,01	1,88	
20	1,5		1,52	1,19	0,987	2,39	0,987	1,36	
	2		1,97	1,55	1,21	2,97	1,21	1,70	
	2,5		2,39	1,88	1,39	3,46	1,39	1,98	
	3		2,78	2,19	1,53	3,86	1,53	2,20	
	3,5		3,15	2,47	1,63	4,17	1,63	2,38	
25	1,5		1,67	1,31	1,66	2,18	1,33	1,61	
	2		2,17	1,70	2,06	3,52	1,65	2,01	
	2,5		2,64	2,07	2,40	4,12	1,92	2,35	
	3		3,08	2,42	2,68	4,63	2,14	2,64	
	3,5		3,50	2,75	2,90	5,04	2,32	2,88	
40	15	2	1,97	1,55	0,690	3,46	0,920	1,73	
		2,5	2,39	1,88	0,778	4,02	1,04	2,01	
		3	2,78	2,19	0,840	4,47	1,12	2,23	
		3,5	3,15	2,47	0,876	4,82	1,17	2,41	
		4	3,48	2,73	0,892	5,07	1,19	2,53	
	20	2	2,17	1,70	1,37	4,18	1,37	2,09	
		2,5	2,64	2,07	1,58	4,90	1,58	2,45	
		3	3,08	2,42	1,75	5,50	1,75	2,75	
		3,5	3,50	2,75	1,87	5,99	1,87	2,99	
		4	3,88	3,05	1,96	6,37	1,96	3,18	
2,5	2	2,37	1,86	2,33	4,90	1,86	2,45		
	2,5	2,89	2,27	2,72	5,78	1,17	2,89		

	25	3	3,38	2,66	3,04	6,53	2,43	3,26
		3,5	3,85	3,02	3,30	7,15	2,64	3,59
		4	4,28	3,36	3,51	7,67	2,81	3,83
		2	2,57	2,02	3,58	5,63	2,39	2,81
	30	2,5	3,14	2,47	4,22	6,66	2,81	3,33
		3	3,68	2,89	4,76	7,56	3,17	3,79
		3,5	4,20	3,30	5,22	8,32	3,48	4,16
		4	4,68	3,68	5,59	8,97	3,79	4,43
(42)	20	2	2,25	1,77	1,44	4,74	1,44	2,26
		2,5	2,74	2,15	1,66	5,56	1,66	2,65
		3	3,20	2,52	1,84	6,26	1,84	2,98
		3,5	3,64	2,86	1,97	6,83	1,97	3,25
	30	4	4,04	3,17	2,06	7,29	2,06	3,47
		2	2,65	2,08	3,74	6,34	2,49	3,02
		2,5	3,24	2,54	4,41	7,52	2,94	3,58
		3	3,80	2,99	4,98	8,55	3,32	4,07
45	20	3,5	4,34	3,41	5,46	9,43	3,64	4,49
		4	4,84	3,80	5,87	10,19	3,91	4,85
		2	2,37	1,86	1,54	5,66	1,54	2,52
		2,5	2,89	2,27	1,78	6,67	1,78	2,96
	30	3	3,38	2,66	1,97	7,52	1,97	3,34
		3,5	3,85	3,02	2,11	8,24	2,11	3,66
		4	4,28	3,36	2,18	8,82	2,22	3,92
		2	2,77	2,17	3,97	7,51	2,65	3,34
50	25	2,5	3,39	2,66	3,35	10,21	2,68	4,08
		3	3,98	3,13	3,77	11,63	3,02	4,65
		3,5	4,55	3,57	4,12	12,87	3,30	5,15
		4	5,08	3,99	4,40	13,93	3,52	5,57
	30	2	2,97	2,32	4,36	9,74	2,91	3,90
		2,5	3,64	2,86	5,16	11,62	3,44	4,65
		3	4,28	3,36	5,86	13,29	3,90	5,32
		3,5	4,90	3,85	6,45	14,77	4,30	5,91
35	4	5,48	4,30	6,96	16,05	4,64	6,42	
	2	3,17	2,49	6,24	10,90	3,57	4,36	
	2,5	3,89	3,09	7,43	13,03	4,24	5,21	
	3	4,58	3,60	8,47	14,95	4,84	5,98	
60	25	3,5	5,25	4,12	4,93	20,86	3,95	6,95
		4	5,88	4,62	5,29	22,74	4,23	7,59
		5	7,07	5,55	5,80	25,75	4,64	8,58
		2,5	4,14	3,25	6,11	18,41	4,07	6,13
	30	3	4,88	3,83	6,96	21,17	4,64	7,06
		3,5	5,60	4,39	7,69	23,66	5,13	7,89
		4	6,28	4,93	8,32	25,88	5,55	8,63
		5	7,57	5,94	9,30	29,54	6,19	9,85
40	3	5,48	4,30	13,73	26,05	6,86	8,68	
	3,5	6,30	4,94	15,34	29,25	7,67	9,75	
	4	7,08	5,56	16,78	32,16	8,39	10,72	
	5	8,57	6,73	12,17	37,12	9,59	12,37	
		3	5,48	4,30	8,05	31,49	5,37	9,00
		3,5	6,30	4,94	8,92	35,35	5,95	10,10

70	30	4	7,08	5,56	9,68	38,84	6,45	11,10	
		5	8,57	6,73	10,87	44,78	7,25	12,79	
		6	9,94	7,80	11,67	49,39	7,78	14,11	
	40	3	6,08	4,78	15,79	38,23	7,89	10,92	
		3,5	7,00	5,49	17,68	43,10	8,84	12,31	
		4	7,88	6,19	19,38	47,56	9,69	13,59	
	50	5	9,57	7,51	22,25	55,36	11,13	15,82	
		6	11,14	8,75	24,47	61,71	12,23	17,63	
		3	6,68	5,25	26,56	44,97	10,63	12,85	
	80	40	3,5	7,70	6,04	29,93	50,84	11,97	14,53
			4	8,68	6,82	33,02	56,29	13,21	16,08
			5	10,57	8,30	38,42	65,94	15,37	18,84
50		6	12,34	9,69	42,83	74,03	17,13	21,15	
		3	6,68	5,25	17,84	53,46	8,92	13,36	
		3,5	7,70	6,04	20,02	60,44	10,01	15,11	
60		4	8,68	6,82	21,98	66,91	10,99	16,73	
		5	10,57	8,30	25,34	78,38	12,67	19,60	
		6	12,34	9,69	27,97	87,97	13,99	21,99	
90		40	7	14,00	10,99	29,94	95,77	14,97	23,94
			3	7,28	5,72	29,88	62,35	11,95	15,59
			3,5	8,40	6,59	33,72	70,69	13,49	17,67
	50	4	9,48	7,44	37,26	78,48	14,91	19,62	
		3,5	9,10	7,14	51,63	80,94	17,21	20,23	
		4	10,28	8,07	57,29	90,04	19,10	22,51	
	60	5	12,57	9,87	67,46	106,55	22,49	26,64	
		6	14,74	11,57	76,16	120,90	25,39	30,22	
		7	16,80	13,19	83,48	133,19	27,83	33,30	
	100	40	3,5	8,40	6,59	22,36	81,64	11,18	18,14
			4	9,48	7,44	24,59	90,61	12,29	20,13
			5	11,57	9,08	28,42	106,7	14,21	23,71
50		6	13,54	10,63	31,48	120,4	15,74	26,75	
		7	15,40	12,09	33,81	13,85	16,91	29,30	
		4	11,08	8,70	63,57	120,2	21,19	26,71	
60		5	13,57	10,65	75,04	142,8	25,01	31,75	
		6	15,94	12,51	84,94	162,8	28,31	36,18	
		7	18,20	14,29	93,37	180,2	31,12	40,04	
110		40	4	10,28	8,07	27,20	119,0	13,59	23,81
			5	12,57	9,87	31,50	140,7	15,75	28,16
			6	14,74	11,57	34,98	159,6	17,49	31,92
	50	7	16,80	13,19	37,68	175,6	18,84	35,12	
		4	11,08	8,70	45,75	137,5	18,30	27,50	
		5	13,57	10,65	53,67	163,4	21,47	32,67	
	60	6	15,94	12,51	60,37	186,1	24,15	37,23	
		7	18,20	14,29	65,92	205,9	26,37	41,19	
		4	12,68	9,96	99,90	174,4	28,54	34,87	
	120	40	5	15,57	12,22	118,8	208,5	33,96	41,71
			6	18,34	14,40	135,6	239,2	38,76	47,85
			7	21,00	16,48	150,5	266,6	42,97	53,32
50		4	11,08	8,70	29,79	152,6	14,89	27,75	
		5	13,57	10,65	34,59	181,2	17,29	32,94	
		6	15,94	12,51	38,48	206,4	19,24	37,49	
60		7	18,20	14,29	41,55	227,8	20,77	41,42	
		4	11,88	9,33	49,99	175,1	20,00	31,84	
		5	14,57	11,44	58,75	208,7	23,50	37,95	
70		6	17,14	13,46	66,21	238,6	26,48	43,39	
		7	19,60	15,38	72,45	265,0	28,98	48,18	
		4	12,68	9,96	76,14	197,6	25,38	35,92	
130	40	5	15,57	12,22	90,21	236,3	30,07	42,97	
		6	18,34	14,40	102,5	271,1	34,17	49,30	
		7	21,00	16,48	113,14	302,1	37,71	54,94	
	50	5	14,57	11,44	37,67	228,3	18,84	38,05	
		6	17,14	13,46	42,00	260,7	20,99	43,45	
		7	19,60	15,38	45,42	289,0	22,71	48,18	

120	60	8	21,94	17,22	48,03	313,5	24,02	52,25	
		5	16,57	13,00	97,79	294,5	32,60	49,08	
		6	19,54	15,34	111,2	338,7	37,10	56,46	
		7	22,40	17,58	123,0	378,5	41,01	63,09	
	8	25,14	19,73	133,1	414,0	44,37	69,00		
	80	5	18,57	14,58	191,0	360,6	47,76	60,11	
		6	21,94	17,22	219,7	416,8	54,92	69,47	
		7	25,20	19,78	245,4	468,0	61,36	78,01	
8		28,34	22,25	268,4	514,5	67,11	85,76		
140	60	5	18,57	14,58	112,9	436,2	37,65	62,31	
		6	21,94	17,22	128,8	503,9	42,95	71,99	
		7	25,20	19,78	142,8	565,6	47,60	80,80	
		8	28,34	22,25	154,9	621,5	51,64	88,78	
	80	5	20,57	16,15	219,2	527,3	54,80	75,33	
		6	24,34	19,11	252,6	611,7	63,15	87,39	
		7	28,00	21,98	282,8	689,6	70,71	98,51	
		8	31,54	24,76	310,1	761,1	77,53	108,7	
	120	6	29,14	22,88	650,9	827,3	108,5	118,2	
		7	33,60	26,37	736,5	937,4	122,7	133,9	
		8	37,94	29,78	816,1	1040	136,0	148,6	
		9	42,17	33,10	889,9	1135	148,3	162,3	
150	80	6	25,54	20,05	269,1	727,1	67,27	96,95	
		7	29,40	23,08	301,6	821,0	75,39	109,5	
		8	33,14	26,01	303,9	907,6	82,73	121,0	
		9	36,77	28,86	357,2	987,1	89,32	131,6	
		10	40,28	31,62	380,7	1060	95,18	141,3	
	100	6	27,94	21,93	451,6	851,6	90,32	131,5	
		7	32,20	25,28	509,2	964,2	101,8	128,6	
		8	36,34	28,53	562,3	1069	112,5	142,5	
		9	40,37	31,69	611,0	1166	122,2	155,5	
		10	44,28	34,76	655,4	1256	131,1	167,5	
180	80	7	33,60	26,37	357,7	1306	89,42	145,1	
		8	37,94	29,78	393,4	1449	98,35	161,1	
		9	42,17	33,10	425,7	1583	106,4	175,9	
		10	46,28	36,33	454,7	1707	113,7	189,7	
		12	54,17	42,52	503,6	1926	125,9	214,0	
		8	41,14	32,29	664,1	1686	132,8	187,4	
	100	9	45,77	35,93	723,1	1846	144,6	205,2	
		10	50,28	39,47	777,4	1996	155,5	221,8	
		12	58,97	46,29	872,3	2265	174,5	251,7	
		8	49,14	38,57	1714	2279	228,7	253,2	
	150	9	54,77	42,99	1883	2505	251,1	278,3	
		10	60,28	47,32	2041	2720	272,2	302,2	
		12	70,97	55,71	2331	3114	310,8	346,0	
		Трубы специальных размеров							
	28	25	1,5	1,46	1,15	1,37	1,64	1,10	1,2
	28	25	2	1,89	1,49	1,69	2,03	1,35	1,45
	28	25	2,5	2,29	1,80	1,96	2,35	1,56	1,68
	40	25	1,5	1,82	1,43	1,87	3,90	1,49	1,95
40	28	1,5	1,91	1,50	2,43	4,23	1,73	2,11	
40	28	2,0	2,49	1,95	3,04	5,34	2,17	2,67	
40	28	2,5	3,04	2,39	3,57	6,31	2,55	3,15	
70	50	7	14,0	10,99	46,33	80,65	18,53	23,04	
90	50	3	7,88	6,19	33,20	83,38	13,28	18,53	
140	60	3	11,48	9,02	74,83	281,8	24,94	40,26	
150	60	7	26,60	20,88	152,7	677,7	50,90	90,36	
160	130	8	42,74	33,55	1107	1533	170,3	191,6	
180	145	20	107,13	84,10	2891	4131	398,9	459,0	
190	120	12	66,17	51,94	1429	2987	238,2	314,5	
196	170	18	113,24	88,99	4443	5594	522,8	570,8	
200	120	8	47,54	37,32	1117	2495	186,3	249,5	
230	100	8	49,14	38,57	833,8	3138	166,8	272,8	

Примечания:

1. Масса труб вычислена при плотности стали 7,85 т/см³.
2. Статические характеристики труб рассчитаны для $R = 1,5$.
3. Размеры труб, взятые в скобки, нерекомендуемые.
4. По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление труб других размеров.

Примеры условных обозначений

Трубы наружными размерами $A = 40$ мм, $B = 25$ мм с толщиной стенки 3 мм, длиной кратной 1250 мм, из стали марки 10, группы В ГОСТ 13663—86:

$$\text{Труба } \frac{40 \times 25 \times 3 \times 1250 \text{ кр ГОСТ 8645-68}}{B 10 \text{ ГОСТ 13663-86}}$$

То же, мерной длиной 6000 мм:

$$\text{Труба } \frac{40 \times 25 \times 3 \times 6000 \text{ ГОСТ 8645-68}}{B 10 \text{ ГОСТ 13663-86}}$$

То же, немерной длины:

$$\text{Труба } \frac{40 \times 25 \times 3 \text{ ГОСТ 8645-68}}{B 10 \text{ ГОСТ 13663-86}}$$

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).

3. Длина труб и предельные отклонения по размерам должны соответствовать ГОСТ 8639.
4. Допускается до 01.01.90 Днепропетровскому трубному заводу им. Ленина вырабатывать по согласованию с потребителем электросварные трубы размерами $80 \times 60 \times 4$ мм и $60 \times 40 \times 4$ мм с радиусом закругления до 3s.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

5. Технические требования должны соответствовать ГОСТ 13663.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством металлургии СССР**РАЗРАБОТЧИКИ**

Г. И. Гуляев, канд. техн. наук, М. М. Бернштейн, канд. техн. наук, Н. Ф. Кузенко

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 25.04.68**3. ВЗАМЕН ГОСТ 8645-57****4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 8639-82	3
ГОСТ 13663-86	2; 5

5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 17.06.91 № 878

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в апреле 1984 г., феврале 1987 г., июне 1991 г. (ИУС 8-84, 11-86, 9-91)